



Общество с ограниченной ответственностью
НПО «Органик-Прогресс»



606037, Россия, Нижегородская обл. г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 6Е
офис 17. Тел. 8 (800) 700-02-94

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249030, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57, ком. 2, государственный реестр аккредитованных лиц RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 32
Жидкость охлаждающая низкотемпературная «Тосол А-40»
(ГОСТовский)
ТУ 2422-020-55093158-06

Код ОКП:
Дата изготовления:
Номер партии:
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:
Масса партии:
Дата проведения испытаний:
Дата оформления паспорта:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.70700/21 по 16.05.2024 г.
24 2222
06.04.2024 г.
32/24
06.04.2024 г., ГОСТ 2517-2012
48000 кг
06.04.2024 г.
06.04.2024 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по ТУ 2422-020-55093158-06	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Внешний вид	ГОСТ 28084	-	Прозрачная окрашенная однородная жидкость без механических примесей	Соответствует
2 Плотность при 20 °С, г/см³	ГОСТ 18995.1, п.1	-	1,065-1,085	1,074
3 Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ГОСТ 28084	Не выше -35	Минус 40	Минус 40
4 Фракционные данные: - Температура начала перегонки, °С, не ниже - Массовая доля жидкости, перегоняемая до достижения 150°С, %, не более	ГОСТ 28084	-	100 50	101 50,0
5 Коррозионное воздействие на металлы, г/м² в сутки, не более: - медь - латунь - алюминий - сталь - чугун - припой	ГОСТ 28084	-	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2	0,014 0,012 0,014 0,031 0,021 0,099
6 Вспениваемость: - Объем пены через 5 минут, см³, не более - Устойчивость пены, с, не более	ГОСТ 28084	-	30 3	5 1
7 Набухание резины, %, не более	ГОСТ 9.030-7 п.1	-	5	0,42
8 Водородный показатель (рН), при 20°С, в пределах	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084	6,0-10,0	7,5-11,0	8,5
9 Щелочность, см³, не менее	ГОСТ 28084	-	10,0	11,61
10 Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370	Не более 0,03	-	Отсутствие
11 Содержание метилового спирта, %	ГОСТ 34425	Не более 0,05	-	Отсутствие

Определение показателей «Коррозионное воздействие на металлы» и «набухание резины» проводится периодически не реже одного раза в квартал.
Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012; ТУ 2422-020-55093158-06.
Жидкости охлаждающие низкотемпературные предназначены для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, а также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.
Охлаждающую жидкость в таре предприятия-поставщика хранят в крытых складских помещениях, на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается у предприятия-изготовителя кратковременное (не более одного месяца) хранение продукта на открытой площадке в емкостях готовой продукции. Охлаждающие жидкости, расфасованные в мелкую тару, хранят в соответствии с ГОСТ 615-90.4.
Гарантийный срок хранения охлаждающих жидкостей в таре производителя установленный лет с момента изготовления продукта.



Контролер ОТК

С.И. Спивак

С.И. Спивак